

Lamposem

**БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЕ И
БЕЗУСАДОЧНОЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ**



НАЗНАЧЕНИЕ

Быстрый крепеж любого вида на вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностях и кладке

Примеры использования

- Укладка крышек смотровых колодцев
- Устройство фундаментных болтов, соединительных зажимов для труб, крюков, сантехнического оборудования, дверных и оконных петель
- Монтаж деревянных и металлических рамных элементов
- Установка деревянных заглушек и пробок
- Устройство стыков бетонных труб, водостоков и т.д.
- Остановка небольших течей воды в подземных сооружениях, подвалах и шахтах лифтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAMPOSEM - готовое к употреблению порошковое вяжущее, состоящее из высокопрочного цемента и специальных добавок, разработанных в лабораториях MAPEI.

- При смешивании с водой **LAMPOSEM** образует тесто пластично-тиксотропной консистенции, которое легко наносится даже на вертикальные поверхности без установки опалубки. **LAMPOSEM** обладает очень коротким временем схватывания (около 6 минут при 20°C) и после отверждения имеет следующие свойства:
- Очень высокую прочность на сжатие и изгиб уже через 3 часа
- Отсутствие усадки

- Водонепроницаемость и водостойкость
- Устойчивость к циклам замораживания-оттаивания

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **LAMPOSEM** для восстановления разрушенных бетонных конструкций (используйте для этих целей **MAPEGROUT THIXOTROPIC** или **MAPEGROUT FAST-SET**).
- Не используйте **LAMPOSEM** для анкеровки механизмов или несущих конструкций (используйте **MAPEFILL**).
- Не используйте **LAMPOSEM** для выравнивания или ремонта полов, стен или ступеней (используйте **NIVORAPID**).
- Не укладывайте **LAMPOSEM** на сухие или грязные поверхности.
- Не добавляйте в **LAMPOSEM** больше воды, чем рекомендуется инструкцией, и не добавляйте воду в раствор, когда он начинает схватываться.
- Не добавляйте в **LAMPOSEM** известь, цемент или гипс.
- Не подвергайте упаковки **LAMPOSEM** воздействию прямых солнечных лучей перед использованием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

- Поверхность должна быть твердой, крепкой, очищенной от грязи и частиц разрушенного или отслаивающегося материала.
- Полости подлежащие заделке должны быть шероховатыми и тщательно смоченными водой. Это особенно важно, если поверхность

хорошо впитывает влагу (смешанная, кирпичная кладка), а также если поверхность находится на солнце.

Приготовление состава

Перемешивание осуществляется добавлением 1 кг **LAMPOSEM** в емкость, содержащую 200-210 г воды (20-21%). Размешайте вручную до получения однородного состава без комков. Для приготовления **LAMPOSEM** в больших количествах рекомендуется использовать электрическую мешалку. Так как время схватывания **LAMPOSEM** очень мало, готовьте такое количество состава, которое может быть использовано за 1-2 мин.

При дозировке по объему 3 части **LAMPOSEM** следует смешивать с 1 частью воды.

Укладка состава

Быстро уложите состав гладилкой или мастерком

Закрепление фундаментных болтов, петель, стяжек и т.д.

Полностью заполните соответствующим образом полости основания составом **LAMPOSEM**, а затем вставьте петлю, фундаментный болт или стяжку. Загладьте поверхность мастерком.

Закрепление рам, оконных и дверных коробок

Установите раму и зафиксируйте анкера составом **LAMPOSEM**. Загладьте поверхность мастерком. Жестко зафиксируйте положение рамы



на несколько часов.

Устранение небольшой течи

После приготовления состава подождите несколько минут прежде чем укладывать состав, чтобы состав начал схватываться. Руками в перчатках затолкните **LAMPOCEM** в полость и придержите, пока состав не схватится.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

При температуре +20°C не требуется предпринимать специальных мер предосторожности.

В теплое время года **LAMPOCEM** не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Следует применять холодную воду затворения. В холодное время года вода должна иметь температуру +20°C, а материал следует хранить в отапливаемом помещении, поскольку при низких температурах схватывание и отверждение состава замедляется. При заполнении полостей на вертикальных поверхностях состав наносится в несколько слоев с интервалом в 5 минут.

При очень жаркой и ветреной погоде после применения **LAMPOCEM** поддерживайте поверхность влажной в течение первого часа.

РАСХОД

1,8 кг **LAMPOCEM** заполняет полость объемом 1 л.

Очистка

До окончательного схватывания **LAMPOCEM** можно смыть с инструментов водой. После – только механически.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



УПАКОВКА

В мешках по 25 кг и в упаковках 4x5 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить внутри помещения в сухом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии

предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	порошок
Цвет:	серый
Плотность:	1,12 г/см ³
Содержание сухих веществ (%):	100%
Вязкость по Брук菲尔ду (мПа·с):	приблизительно 800000
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и теплом месте.
Класс рисков в соответствии с 1999/45/CE:	не опасен. Материал содержит цемент, который при контакте с водой оказывает щелочное воздействие.
Таможенный код:	2523 90 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% R.H.)

Цвет смеси:	серый
Соотношение смеси (по весу):	100 г LAMPOCEM на 20-21 г воды
Соотношение смеси (по объёму):	3 части LAMPOCEM на 1 часть воды
Плотность:	2,09 кг/л
pH смеси:	11
Минимальная температура применения:	+ 5°C
Время жизни при + 20°C :	1-2 минуты
Время схватывания при +20°C :	2-4 минут
Готовность к эксплуатации:	1-2 часа
Интервал при нанесении слоями:	около 5 мин при 20°C

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механическая прочность согласно EN 196/1:
затворенный водой 21%

Прочность на изгиб:	
- после 20 минут:	2
- после 3 часов:	3
- после 24 часов:	4
- после 28 дней:	5
Прочность на сжатие:	
- после 20 минут:	8
- после 3 часов:	15
- после 24 часов:	18
- после 28 дней:	35

Официальный дистрибутор:

