



Маребанд SA

Самоклеящаяся бутиловая лента с щелочестойким нетканым полотном для эластичных гидроизоляционных систем.



НАЗНАЧЕНИЕ

Маребанд SA – самоклеящаяся бутиловая прорезиненная лента для гидроизоляции примыканий между горизонтальными и вертикальными поверхностями на террасах, балконах, в ванных комнатах и душевых.

Данная лента является дополняющим материалом к эластичным системам гидроизоляции таким, как:

Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.

Примеры использования:

- Гидроизоляция углов и галтелей между полами и стенами на террасах, балконах и в ванных комнатах.
- Герметизация разных типов материалов (битумных мембран, металла, керамики и цементных стяжек).
- Герметизация небольших участков в труднодоступных местах, например, между оконной и дверной фурнитурой, карнизом и основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое простое нанесение.
- Эластичный материал.
- Щелочестойкий материал.
- Отличная адгезия к любому типу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маребанд SA – самоклеящаяся лента, которая состоит из прорезиненного щелочестойкого нетканого полипропиленового полотна, приклеенного на наружную поверхность, что гарантирует отличную адгезию гидроизоляционной системе, которая будет наноситься в дальнейшем.

Маребанд SA обладает адгезией к разным типам неадсорбирующих оснований таких, как: алюминий, медь, металл, пластик, битумные гидроизоляционные мембраны, керамика, а также адсорбирующие основания, например: бетон, кладка, облегченный бетон, армированный волокном цемент и штукатурка.

Маребанд SA сразу же становится стойким к воздействию воды, дождя, а также обладает хорошей прочностью на разрыв.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не применяйте **Маребанд SA** на влажных основаниях.
- Не используйте **Маребанд SA** для герметизации участков, которые подвергаются давлению воды.
- Применяйте **Маребанд SA** в сочетании с гидроизоляционными системами Mapegum WPS, Aquaflex Roof или материалами линии Mapelastic.
- Перед укладкой **Маребанд SA** на керамическую плитку предварительно нанесите на поверхность слой грунтовки **Eco Prim Grip**.

Мареband SA



Нанесение Мареband SA на стяжку



Нанесение Мареband SA на сложных участках, напр. под дверным порогом



Нанесение Мареband SA в углах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Тип материала:	бутиловая прорезиненная лента с нетканым полотном
Цвет:	серый
Ширина (мм):	100
Толщина (мм):	прибл. 2
Плотность бутилового прорезиненного слоя (г/см ³) ISO 10563:	прибл. 1,60

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения:	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации:	от -30°C до +80°C

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия на отслаивание через 7 дней при +23°C (Н/мм):	
- бетон:	2,0
- медь:	2,0
- алюминий:	1,5
- сталь:	2,2
- керамика, предварительно обработанная Eco Prim Grip:	2,0
- Торсет Pronto:	1,8
- битумная мембрана, обработанная Primer for Aquaflex:	1,3

- При укладке материала на битумные мембраны нанесите предварительно на поверхность слой грунтовки **Primer for Aquaflex**.

- Выполнять укладку материала следует при температуре от +5°C до +35°C.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания

Поверхности, где будет применяться **Мареband SA**, должны быть достаточно выдержанными, прочными, чистыми, сухими, очищенными от следов, масла, жира, цементного молочка, других материалов и веществ, которые могут препятствовать полной адгезии ленты. **Мареband SA** можно укладывать на бетон, полнотельный и перфорированный кирпич, бетонные блоки, при условии, что у них нет острых углов или шероховатых краев.

Если поверхности необходимо выровнять, используйте материал из линии **Planitop** или **Мареgrout**.

Крошащиеся или пыльные основания до укладки **Мареband SA** необходимо предварительно консолидировать при помощи **Primer 3296**.

Расход составляет 0,1-0,5 кг/м², что зависит от адсорбции и пористости обрабатываемой поверхности.

На существующие полы из керамической плитки до укладки **Мареband SA** необходимо предварительно нанести **Eco Prim Grip**.

Если укладка ленты **Мареband SA** осуществляется на битумной мембране, данная поверхность должна быть идеально чистой и обработанной грунтовкой **Primer for Aquaflex**. Наносить **Мареband SA** необходимо тогда, когда грунтовка становится сухой на ощупь.

Нанесение материала

Разверните **Мареband SA**, разместите на подготовленном основании и отрежьте требуемую длину при помощи соответствующего инструмента.

Разместите **Мареband SA** в начале гидроизолирующего участка и частично удалите одну из двух частей защитной пленки. Прижимайте ленту, начиная с центра и двигаясь к краям, таким образом, чтоб способствовать ее приклеиванию и предотвратить образование складок и пузырьков воздуха под лентой. Удалите оставшуюся защитную пленку,

чтоб завершить укладку ленты **Mapeband SA**. Налёт двух отрезков ленты должен быть минимум 5 см.

После того, как лента была нанесена, по всей ее поверхности необходимо пройтись резиновым валиком, чтоб гарантировать плотное приклеивание к основанию. Для завершения необходимо выполнить гидроизоляцию основания при помощи **Mapegum WPS, Aquaflex Roof** или материала линии **Mapelastic**.

УПАКОВКА

Рулон ленты 10 см × 25 м в коробке.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Храните материал при +20°C. Убедитесь, что материал не сдавлен. Необходимо защищать от воздействия влаги и тепла.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю

глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.mapei.com



Нанесение Mapeband SA вокруг выступов



**Mapeband
SA**



СТРОЯ БУДУЩЕЕ

2179-12-2014

Любое использование текста, фотографий и изображений
запрещено и преследуется законом

(UA) A.G. BETA