

POLYCOAT

Битумный холодный асфальт на водной основе для гидроизоляции бетонных оснований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

POLYCOAT – битумный тиксотропный холодный асфальт на водной основе, содержит синтетические смолы и наполнители. После высыхания POLYCOAT образует гидроизоляционную защитную пленку, устойчивую к атмосферным явлениям.

Эффективная гидроизоляция достигается на вертикальных и горизонтальных поверхностях без структурных увеличений разными слоями битумных и тиксотропных материалов, которые армированные между собой геотекстилем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Перемешайте POLYCOAT перед использованием. Это паста и по этой причине она может наноситься с помощью щеткой, валиком или шпателем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без остатков масла и смазки.

Рекомендуется наносить два слоя POLYCOAT, 800-1000 г/м² каждый; второй слой должен наноситься, когда первый полностью высохнет. Сухая пленка, образованная на каждом слое, становится примерно 400/500 микрон. POLYCOAT должен наноситься при температуре от 10°C до 40°C; при высших температурах материал может высохнуть слишком быстро. Тем не менее, POLYCOAT должен наноситься при хороших погодных условиях. POLYCOAT нельзя подвергать воздействию УФ-лучей. По этой причине этот материал надо защищать такими защитными красками, как POLYSINT, POLYVER ALU или POLYVER ACRIL.

Защитная краска должна наноситься не раньше 60 дней после нанесения POLYCOAT. Для улучшения механической устойчивости гидроизолируемого материала, рекомендуется положить геотекстильный лист и/или лист из стекловолокна 40-50 г/м² между двумя слоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНЕШНИЙ ВИД	Паста	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	8 часов
ЦВЕТ	Темно-коричневый	ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ	< 42°C В

		ЗАКРЫТОМ ВЕДРЕ	
РН ПРИ 20°C	8-11	СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 130°C	45% - 49%
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	1,13-1,20 кг/л	ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ 7,5 ОБ/МИН ПРИ 20°C	16000-2000 сПз
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ПОРОШОК	30'-60'	СРОК ХРАНЕНИЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ ВЕДРЕ	12 месяцев
РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ	1-1,5 кг/м ²	ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ВЕДРЕ	Невоспламеняемый
		ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+5°C/ +35°C

УПАКОВКА, СРОК ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Упаковка	Ведро по 5кг и 20кг
Срок хранения	Срок хранения материала составляет 12 месяцев в закрытых ведрах вдали от источников тепла, в сухом помещении, защищенном от воздействия УФ-лучей при температуре от 10°C до 30°C. Не устойчив к морозным температурам.
Очистка инструментов	После использования очистьте инструменты с помощью воды, если материал все еще свежий, или с помощью растворителей, если материал высох

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Смотрите лист безопасности